

TR-コンパウンドVタイプ
(SBSベース、艶消し、軟質)

物性項目	単位	測定法	V-1950 NX-10	V-1950 NX-20	V-1950 NX-30	V-1500T	V-1600T	V-1650T	V-1700T	V-1800T	V-1900T
硬度	デュロメーターA	JIS K 6253	10	20	30	50	60	65	70	80	90
MFR	g/10min	JIS K 7210 (190℃ 2.16kg)	6~7	5~6	4~5	3~4	3~4	3~4	3~4	3~4	3~4
300%引張応力	Mpa	JIS K 6251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引張強さ	Mpa	JIS K 6251	-	-	-	7.0	1.6	2.0	2.3	2.6	2.8
伸び率	%	JIS K 6251	-	-	-	510	450	400	360	220	190
引裂強さ	N/mm ²	JIS K 6252	-	-	-	38	41	45	48	60	62
反発弾性	%	JIS K 6255	-	-	-	52	49	45	43	38	35
比重	—	JIS K 7112	1.07	1.09	1.13	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.04
形状			パウダー	パウダー	パウダー	ペレット	ペレット	ペレット	ペレット	ペレット	ペレット

上記数値は一定条件下で測定された代表値であり、規格値を表すものではありません。